

PE 85µm geblasen, transparent glänzend
Glassinepapier, permanenter Kleber

1162 K6d P6
Technische Produkt Information

Sortencharakteristika

F o r i e	Beschreibung	Coextrudierte PE-Folie geblasen, transparent glänzend
	Anwendung	Dekor- und Informationsetiketten für Kosmetik, Lebensmittel, Chemieprodukte etc.
	Oberfläche	Mit zertifiziertem Indigo-Topcoat
	Zertifikate	Erfüllte EU-Richtlinien : Verpackungsrichtlinie 94/62/EC; Schwermetalle, PBB und PBDE 2003/11;
	Bemerkungen	Geeignet für HP Indigo

Physikalische Eigenschaften	Werte	Einheit	Norm
Dicke	85	µm	ISO 534
Bruchdehnung längs	-	%	DIN 53455
Zugfestigkeit längs	-	N/mm ²	ISO 1924/1

Beschreibung

**K
l
e
b
e
r** Permanenter Kleber P6:
Copolymere Acrylate, lösemittelfrei, hervorragende Licht- und Alterungsbeständigkeit, erfüllt die Spielzeugnorm EN 71/ Teil 3. Der P6 Klebstoff ist für den Einsatz auf trockenen und feuchten, nicht fettenden und fettenden Lebensmitteln deren Reduktionsfaktor 3 beträgt, geeignet (ISEGA Unbedenklichkeitserklärung).

Physikalische Eigenschaften	Werte	Einheit	Norm
Klebkraft P6 → permanent	14 ± 6	N/25mm	FTM 1 24h auf Glas

Beschreibung

**T
r
ä
g
e
r** Abdeckung K6d
Superkalandriertes, hochverdichtetes weißes Glassinepapier, hohe Reißfestigkeit, hervorragende Stanzeigenschaften, lösemittelfreie Silikonisierung

Physikalische Eigenschaften	Werte	Einheit	Norm
Flächengewicht	65	g/m ²	ISO 536
Dicke	57	µm	ISO 534

Lager- und Verarbeitungshinweise

Empfohlene Verarbeitungstemperatur	mind. + 5°C
Temperaturbeständigkeit	- 30 bis + 90°C
Haltbarkeit bei sachgerechter Anwendung	1 Jahr
Lagerfähigkeit bei 23°C / 50% r.F.	1 Jahr bei ungeöffneter Originalverpackung *

Garantie

INTERCOAT Materialien werden unter strengen Qualitätskontrollen gefertigt und ausgeliefert. Jegliches Material, das nachweislich unser Werk mit einem Qualitätsmangel verlassen hat, wird kostenlos ersetzt. Aufgrund der vielfältigen Einsatzgebiete von Selbstklebefolien können wir nicht alle Anwendungsmöglichkeiten testen.
Alle anwendungstechnischen Angaben geben wir auf der Grundlage unserer langjährigen Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis, jedoch ohne Gewähr. Bei Ersteinsatz empfehlen wir vorherige Tests. Bei Fragen steht unsere Anwendungstechnik für Ihre Unterstützung jederzeit zur Verfügung.