

Sortencharakteristika

Beschreibung	Selbstklebende, monomer weichgemachte PVC-Folie, weiß glänzend, 100µ		
Anwendung	Digitaldruckfolie zum Bedrucken mit lösemittelhaltigen, latexbasierenden und UV Tinten		
Zertifikate	1) B1, schwer entflammbar nach DIN 4102, Teil 1,		
Empfohlene Verarbeitungstemperatur	mind. + 10°C		
Temperaturbeständigkeit	- 30 bis + 80°C		
Haltbarkeit bei sachgerechter Anwendung	2 bis 3 Jahre *		
Lagerfähigkeit bei 23°C / 50% r.F.	2 Jahre bei ungeöffneter Originalverpackung *		
Dimensionsstabilität (Finat 14)	** verklebt auf Stahl, kein messbarer Schrumpf in Querricht in Laufrichtung max. 0,2 mm		

Physikalische Eigenschaften Obermaterial	Werte	Einheit	Norm
Dicke	100 ± 5	µm	ISO 534
Reißdehnung MD	> 160	%	DIN EN ISO 527
Bruchspannung MD	> 26	Mpa	DIN EN ISO 527

Physikalische Eigenschaften Kleber	Werte	Einheit	Norm
Klebkraft* R2 → Ablösbar	6 ±3	N/25mm	Finat 1
*Durchschnittswert			24h auf Glas

Physikalische Eigenschaften Abdeckvariante	Dicke EN ISO 20 534	Gewicht ISO 536
H14 chlorfrei gebleichtes Kraftpapier silikonisiert	0,136mm	135g/m ²

Garantie

INTERCOAT Materialien werden unter strengen Qualitätskontrollen gefertigt und ausgeliefert. Jegliches Material, das nachweislich unser Werk mit einem Qualitätsmangel verlassen hat, wird kostenlos ersetzt. Aufgrund der vielfältigen Einsatzgebiete von Selbstklebefolien können wir nicht alle Anwendungsmöglichkeiten testen.

Alle anwendungstechnischen Angaben geben wir auf der Grundlage unserer langjährigen Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis, jedoch ohne Gewähr. Bei Ersteinsatz empfehlen wir vorherige Tests. Bei Fragen steht unsere Anwendungstechnik für Ihre Unterstützung jederzeit zur Verfügung.

* Unter Einhaltung der Lager- und Handhabungsgrundsätze. In innenbereich und kurzfristig im Aussenbereich unter mitteleuropäisches Normalklima, unbeeinträchtigt 28.05.2014

Änderungen vorbehalten

**Aufgrund der Wechselwirkung zwischen Druckfarben und dem Laminat, ist mit einem Schrumpf zu rechnen, wenn im bedruckten Bereich geschnitten wird.

AMC AG Divison Intercoat
Boschstr. 12
D-24568 Kaltenkirchen

Telefon: +49-(0)4191-8005-0
Telefax: +49-(0)4191-2450
Internet: www.intercoat.de

AMC: