

**BOPP 60µ, transparent glänzend**

Glassinepapier, permanenter Kleber

**7652 K6d P6****Technische Produkt Information****Sortencharakteristika**

<b>Beschreibung</b>	Biaxial orientierte Polypropylenfolie transparent glänzend		
<b>Anwendung</b>	Dekor- und Informationsetiketten für Kosmetik, Lebensmittel, Chemieprodukte etc.		
<b>Oberfläche</b>	Mit Topcoat		
<b>F o j i e</b> <b>Zertifikate</b>	Erfüllte EU-Richtlinien : Verpackungsrichtlinie 94/62/EC; Schwermetalle, PBB und PBDE 2003/11;		
<b>Bemerkungen</b>	Geeignet für Buch-, Flexo-, Offset-, Sieb- und Tiefdruck, alle auch mit UV-Trocknung, sowie Heiß- und Kaltprägungen		

**Physikalische Eigenschaften**

	Werte	Einheit	Norm
Dicke	60	µm	ISO 534
Bruchdehnung längs	-	%	DIN 53455
Zugfestigkeit längs	-	N/mm <sup>2</sup>	ISO 1924/1

**Beschreibung**

<b>K l e b e r</b>	<b>Permanenter Kleber P6:</b> Copolymere Acrylate, lösemittelfrei, hervorragende Licht- und Alterungsbeständigkeit, erfüllt die Spielzeugnorm EN 71/ Teil 3. Alle Klebstoffe sind für den Einsatz auf trockenen und feuchten, nicht fettenden Lebensmitteln geeignet (ISEGA Unbedenklichkeitserklärung).
--------------------	---

**Physikalische Eigenschaften**

	Werte	Einheit	Norm
<b>r</b> Klebkraft P6 --> permanent	14 ± 6	N/25mm	FTM 1 24h auf Glas

**Beschreibung**

<b>T r ä g e r</b>	<b>Abdeckung K6d</b> Superkalandriertes, hochverdichtetes weißes Glassinepapier, hohe Reißfestigkeit, hervorragende Stanzeigenschaften, lösemittelfreie Silikonisierung
--------------------	--

**Physikalische Eigenschaften**

	Werte	Einheit	Norm
<b>e r</b> Flächengewicht	65	g/m <sup>2</sup>	ISO 536
Dicke	57	µm	ISO 534

**Lager- und Verarbeitungshinweise**

Empfohlene Verarbeitungstemperatur	mind. + 5°C
Temperaturbeständigkeit	- 30 bis + 90°C
Haltbarkeit bei sachgerechter Anwendung	2 Jahre
Lagerfähigkeit bei 23°C / 50% r.F.	2 Jahre bei ungeöffneter Originalverpackung *

**Garantie**

INTERCOAT Materialien werden unter strengen Qualitätskontrollen gefertigt und ausgeliefert. Jegliches Material, das nachweislich unser Werk mit einem Qualitätsmangel verlassen hat, wird kostenlos ersetzt. Aufgrund der vielfältigen Einsatzgebiete von Selbstklebefolien können wir nicht alle Anwendungsmöglichkeiten testen.

Alle anwendungstechnischen Angaben geben wir auf der Grundlage unserer langjährigen Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis, jedoch ohne Gewähr. Bei Ersteinsatz empfehlen wir vorherige Tests. Bei Fragen steht unsere Anwendungstechnik für Ihre Unterstützung jederzeit zur Verfügung.