



Self-adhesive. Quality.

Typecut Serie 9793

80µ Weich-PVC polymer, Glasdekor, Frosteffekt

Technische Produkt Information

Sortencharakteristika

| | | | |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Beschreibung | Selbstklebende, polymer weichgemachte PVC-Folie, Glasdekor, Frosteffekt, 80µ | | |
| Anwendung | Schneideplotterfolie für mittel- bis langfristige Beschriftungen auf Fensterflächen | | |
| Zertifikate | | | |
| Empfohlene Verarbeitungstemperatur | mind. + 10°C | | |
| Temperaturbeständigkeit | - 30 bis + 80°C | | |
| Haltbarkeit bei sachgerechter Anwendung | 5-7 Jahre * | | |
| Lagerfähigkeit bei 23°C / 50% r.F. | 2 Jahre bei ungeöffneter Originalverpackung * | | |

| Physikalische Eigenschaften Obermaterial | Werte | Einheit | Norm |
|------------------------------------------|--------|---------|----------------|
| Dicke | 80 ± 5 | µm | ISO 534 |
| Reißdehnung MD | > 160 | % | DIN EN ISO 527 |
| Bruchspannung MD | > 26 | Mpa | DIN EN ISO 527 |

| Physikalische Eigenschaften Kleber | Werte | Einheit | Norm |
|------------------------------------|--------|---------|--------------|
| Klebkraft* P3 → Permanent, klar | 14 ± 6 | N/25mm | Finat 1 |
| *Durchschnittswert | | | 24h auf Glas |

| Physikalische Eigenschaften Abdeckvariante | Dicke EN ISO 20 534 | Gewicht ISO 536 |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| H12 silikonisiertes Kraftpapier | 0,144mm | 135g/m ² |

Garantie

INTERCOAT Materialien werden unter strengen Qualitätskontrollen gefertigt und ausgeliefert. Jegliches Material, das nachweislich unser Werk mit einem Qualitätsmangel verlassen hat, wird kostenlos ersetzt. Aufgrund der vielfältigen Einsatzgebiete von Selbstklebefolien können wir nicht alle Anwendungsmöglichkeiten testen.

Alle anwendungstechnischen Angaben geben wir auf der Grundlage unserer langjährigen Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis, jedoch ohne Gewähr. Bei Ersteinsatz empfehlen wir vorherige Tests. Bei Fragen steht unsere Anwendungstechnik für Ihre Unterstützung jederzeit zur Verfügung.

* Unter Einhaltung der Lager- und Handhabungsgrundsätze. Mitteleuropäisches Normalklima, unbedruckt

16.05.2014

Anderungen vorbehalten

AMC AG Divison Intercoat
Boschstr. 12
D-24568 Kaltenkirchen

Telefon: +49-(0)4191-8005-0
Telefax: +49-(0)4191-2450
Internet: www.intercoat.de

